



ELEKTROISOLIERSYSTEME
www.bjmerx.com
bjimenez@bjmerx.com

PISOS EPOXICOS

Revestimientos Industriales y Decorativos

S. Benjamín Jiménez C.

Av. Los Platinos 174 Urb. Industrial Infantas Lima 39 – Perú
T: +51 1 2660037 / 2660039
C: +51 999 793352

MERXFLOORS Decorativos (MFD)

Código: MFD 2235 (a+b)

DESCRIPCIÓN GENERAL

Merxfloors D es un compuesto epóxico diseñado para pisos decorativos. Este compuesto cura a temperatura ambiente e inclusive a bajas temperaturas. Así mismo, tiene buena estabilidad al color, genera alto brillo y previene alteraciones del color.

CARACTERISTICAS DE LAS APLICACIONES

- Autonivelante para pisos industriales y decorativos
- Resistente al amarillamiento
- Muy buena resistencia química y mecánica
- Alto contenido de sólidos y revestimiento sin solventes
- Mejora el acabado del piso decorativo.

PROPORCIÓN DE MEZCLA

- Parte A 100 partes en peso
- Parte B 50 partes en peso

PRESENTACIÓN

- | | Peso |
|-----------|-------------|
| - Parte A | 2.0 Kg. |
| - Parte B | 1.0 Kg. |

ALMACENAMIENTO

6 meses en los envases originales y sin mezcla desde la fecha de producción.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Aproximadamente por cada juego: 2.734 m² a 1 mm de espesor.

PREPARACIÓN

Mezclar la parte A+B en la proporción indicada hasta homogeneizar la mezcla (para un juego entre 5-7 min.).

Nota: NO AGITAR, esto hace que se generen burbujas.

PROPIEDADES

Propiedades Típicas	
Apariencia Liquida	Transparente
Tiempo de Gelificado	30 min.
Curado al Tacto	90 min.
Tiempo de Curado	4.5 hrs. @ 25 °C
Dureza	85 Shore D
Disponibilidad de uso	4 a 7 días
Densidad	1.097 Kg/L

Nota: Esta ilustración es sólo un ejemplo práctico de aplicación. La performance del producto a cualquier sustrato es responsabilidad de quien asume la garantía para cada aplicación.